

Dossier P204278 - Document DEC/6 - Page 1/2

RAPPORT D'ESSAI

Délivré à:

S.A.S. NAFISS
3 Rue Jules Guesde
91130 Ris-Orangis

Date et référence de la commande:

Bon pour accord sur devis N°DEV2000155-V1 du
26/10/2020

Date de réception des échantillons:

16/11/2020

Objet:

Analyse partielle de performances de masques type
chirurgicaux

Document de référence:

Norme NF EN 14683+AC (2019) - Masques à usage
médical

Identification de l'échantillon:

Masques chirurgicaux 3 plis Réf.N°: NF99C3T2R

**Date/période de réalisation des
examens :**

Du 23/11/2020 au 30/11/2020

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale

1. RESISTANCEAUXPROJECTIONS(SOUS-TRAITANCE)

Paragraphe 5.2.4

Le document 20.05701.01 présenté en annexe de ce document donne toutes les informations relatives à l'évaluation de l'efficacité de filtration des masques.

Pression de sang testée = 16,0 kPa

Nombre de masques « bon » (pas de sang détecté sur la face observée) : 29

Nombre de masques « mauvais » (sang détecté sur la face observée) : 3

Le nombre de masques testés a été défini sur la base d'un plan d'échantillonnage simple permettant d'obtenir un AQL de 4% (Acceptable Quality Limit).

Si 29 masque ou plus sur 32 obtiennent un bon résultats, l'AQL de 4% est atteinte.

CONFORME TYPE IIR

au regard de la valeur de respirabilité des masques (voir rapport P204278-DEC/2).

Trappes, le 07/12/2020

Responsable du Département Propriétés
Physico-Chimiques
des Matériaux
Elise DELBOS

Les résultats mentionnés ne sont ap
matériels soumis au LNE et tels



échantil
is dans l